

[illegible]

湖南怡永丰新材料科技有限公司  
样品检验报告单

|       |                         |      |                |
|-------|-------------------------|------|----------------|
| 产品名称  | 济乐联森命谷益舒敏复合膜（白金版）       | 检测日期 | 2023 年 8 月 4 日 |
| 批号    | 2307119                 | 结构   | PET12/AL7/PE60 |
| 客户名称  | 湖南天根乐微君科技有限公司 鸿昌白墨复合下机样 |      |                |
| 溶残    | 5.73mg/m2 (复合下机样)       |      |                |
| 成品溶残  | 2.29mg/m2               |      |                |
| 表层剥离力 | 横向：剥离断裂 纵向：剥离断裂         |      |                |

批准：陈建

审核：李



油墨试用记录表

| 油墨试用记录表 |                   |            |                          |          |                     |            |                |
|---------|-------------------|------------|--------------------------|----------|---------------------|------------|----------------|
| 试用日期    |                   | 2023.08.05 | 公司名称                     |          | 广东鸿昌化工有限公司          | 版号: D81754 | 生产速度: 160m/min |
| 试用产品批号  |                   | 2307166    | 试用产品名称: 氧净多功能洗涤剂颗粒60克复合膜 |          |                     |            |                |
|         |                   |            | 产品结构: PET12/乳白PE80       |          |                     |            |                |
| 序号      | 油墨型号              | 原墨粘度 (S)   | 使用粘度 (S)                 | 印刷米数 (米) | 备注                  |            |                |
| 1       | 黑墨EC093           |            | 13.89                    | 8340米    |                     |            |                |
| 2       | 青莲GA104+GA301     |            | 14.51                    |          |                     |            |                |
| 3       | 专蓝GA301           |            | 14.23                    |          |                     |            |                |
| 4       | 专红GA104+GA202     |            | 13.97                    |          |                     |            |                |
| 5       | (鸿昌) HC1835PT酯溶天蓝 | 22.4       | 13.32                    |          | 加10%新力调墨油GA008      |            |                |
| 6       | (鸿昌) HC1829DG酯溶原红 | 52         | 13.55                    |          | 加10%新力调墨油GA008      |            |                |
| 7       | (鸿昌) HC1820DC酯溶浅黄 | 45         | 13.47                    |          | 加4%新力橙+3%新力调墨油GA008 |            |                |

|        |                   |              |                                          |            |                          |                |
|--------|-------------------|--------------|------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 试用日期   |                   | 2023. 08. 05 | 公司名称                                     | 广东鸿昌化工有限公司 | 版号: D80446               | 生产速度: 160m/min |
| 试用产品批号 |                   | 2307167      | 试用产品名称:洗衣氧颗粒60克复合膜<br>产品结构: PET12/乳白PE80 |            |                          |                |
| 序号     | 油墨型号              | 原墨粘度 (S)     | 使用粘度 (S)                                 | 印刷米数 (米)   | 备注                       |                |
| 1      | 黑墨EC093           |              | 12. 81                                   | 5600米      |                          |                |
| 2      | 青莲GA104+GA301     |              | 14. 82                                   |            |                          |                |
| 3      | 专绿GA301+GA202     |              | 13. 53                                   |            |                          |                |
| 4      | 专红GA104+GA202     |              | 12. 62                                   |            |                          |                |
| 5      | (鸿昌) HC1835PT酯溶天蓝 | 22. 4        | 13. 89                                   |            | 加10%新力调墨油GA008           |                |
| 6      | (鸿昌) HC1829DG酯溶原红 | 52           | 13. 97                                   |            | 加10%新力调墨油GA008           |                |
| 7      | (鸿昌) HC1820DC酯溶浅黄 | 45           | 14. 45                                   |            | 黄色对比印刷样颜色浅, 加15%新力黄GA202 |                |

日期: 2023. 08. 05

制表: 曾志平