


湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	蒙脱石散3g复合膜-华纳比乐(多列)试样膜	检测日期	2023年8月29日
批号	DY230809	结构	PET12/AL7/PE55 华龙 (7+7)
客户名称	湖南华纳大药厂股份有限公司		
内层剥离力	横: 6.21N/15mm 纵: 8.12N/15mm	起封温度 120 度	横: 42.60N/15mm 纵: 43.49N/15mm
摩擦系数	内对内 0.123 内对钢 0.296	厚度	81 81 81 81 81 81 82 83 84 82

产品名称	蒙脱石散3g复合膜-华纳比乐(多列)试样膜	检测日期	2023年8月29日
批号	DY230810	结构	PET12/AL7/PE55 通利 (7+7)
客户名称	湖南华纳大药厂股份有限公司		
内层剥离力	横: 7.02N/15mm 纵: 7.23N/15mm	起封温度 120 度	横: 39.62N/15mm 纵: 43.16N/15mm
摩擦系数	内对内 0.100 内对钢 0.185	厚度	84 80 83 84 81 82 82 83 82 83

产品名称	蒙脱石散3g复合膜-华纳比乐(多列)试样膜	检测日期	2023年8月29日
批号	DY230811	结构	PET12/AL7/PE55 德昉 (7+7)
客户名称	湖南华纳大药厂股份有限公司		
内层剥离力	横: 6.69N/15mm 纵: 8.77N/15mm	起封温度 125 度	横: 35.67N/15mm 纵: 35.69N/15mm
摩擦系数	内对内 0.101 内对钢 0.199	厚度	84 84 85 84 85 84 86 85 86 86

产品名称	蒙脱石散3g复合膜-华纳比乐(多列)试样膜	检测日期	2023年8月29日
批号	DY230815	结构	PET12/AL7/PE60 华龙+无
客户名称	湖南华纳大药厂股份有限公司		
内层剥离力	横: 6.89N/15mm 纵: 8.79N/15mm	起封温度 123 度	横: 40.82N/15mm 纵: 38.88N/15mm
摩擦系数	内对内 0.109 内对钢 0.153	厚度	89 86 87 87 88 88 89 85 85 86 86

批准: 

审核: 

