

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单


产品名称	(北京锐业) 光标上下样膜 145mm/140mm	检测日期	2023 年 7 月 24 日
批号	DY230715	结构	PET12/AL16/PE70 伸华 2 号样
客户名称	北京锐业制药(潜山)有限公司		
起封温度 138 度膜 对袋	横: 1.98N/15mm 纵: 2.05N/15mm	起封温度 142 度 膜对袋	横: 2.92N/15mm 纵: 3.02N/15mm
起封温度 165 度膜 对袋	横: 12.68N/15mm 纵: 15.36N/15mm	摩擦系数	内对内 0.490 内对钢 0.321

产品名称	(北京锐业) 光标上下样膜 145mm/140mm	检测日期	2023 年 7 月 24 日
批号	DY230716	结构	PET12/AL16/PE70 伸华 3 号样
客户名称	北京锐业制药(潜山)有限公司		
起封温度 138 度膜 对袋	横: 1.38N/15mm 纵: 2.37N/15mm	起封温度 142 度 膜对袋	横: 7.16N/15mm 纵: 7.47N/15mm
起封温度 165 度膜 对袋	横: 10.82N/15mm 纵: 8.43N/15mm	摩擦系数	内对内 0.255 内对钢 0.179

批准:



审核:





湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	220g 原味龟苓膏高温易撕膜	检测日期	2023 年 7 月 24 日
批号	DY230717	结构	PET12/AL16/PE70 伸华 2号样
客户名称	湖南六和通食品工业有限公司		
起封温度 132 度膜对杯	横: 5.57N/15mm 纵: 3.07N/15mm	起封温度 135 度膜对杯	横: 15.07N/15mm 纵: 9.85N/15mm
摩擦系数	内对内 0.465 内对钢 0.233		

产品名称	220g 原味龟苓膏高温易撕膜	检测日期	2023 年 7 月 24 日
批号	DY230718	结构	PET12/AL16/PE70 伸华 3号样
客户名称	湖南六和通食品工业有限公司		
起封温度 132 度膜对杯	横: 4.64N/15mm 纵: 7.60N/15mm	起封温度 135 度膜对杯	横: 10.16N/15mm 纵: 12.46N/15mm
摩擦系数	内对内 0.369 内对钢 0.299		

批准:



审核:





湖南六和通食品工业有限公司样品评估单

供应商	湖南怡永丰包装印务有限公司				
物料名称	220g 龟苓膏高温易撕膜膜(银色)	物料编码	2002005	送样数量	2 卷
送样日期	2023 年 7 月 29 日	送样次数	1 次	是否合格供应商 ☒ 是 ☐ 否	
送样原因	☐ 新设计开发物料 ☐ 替代物料的新供应商 ☐ 设计变更 ☒ 供应商工艺变更 ☐ 新物料 ☐ 新供应商 ☒ 其它供应商原材料厂家已变动! 分两种材料				
送样部门:	采购部				
评估结果:	第一个材质: 试机温度: 封压- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 27 208 192 207 195 199 200 223 封压 207 197 190 22 190 199 201 202 效果: 封膜可正常撕开, 试机效果良好. 第二个材质: 试机温度: 封压- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 197 191 184 198 185 190 190 193 封压= 202 192 185 197 185 194 196 197 效果: 封膜无法正常撕开, 粘度强. 结果判定: 第一个材质的易撕膜合格, 第二个材质的易撕膜不合格.				

段冬月 周乙 李