

东洋 ZC093

长谷
YR821



油墨试用记录表

试用日期	2023.08.29	公司名称	湖南晟道新材料有限公司	版号: D159909A	生产速度: 160m/min (2#)
试用产品批号	2308058	试用产品名称: (黄石燕舞) 午时茶颗粒自立袋 (好大夫) 6g*18袋 (电子监管码6923868300836) 产品结构: PET12/VMPET12/PE50			
色序	油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数 (米)	备注
黑	长合YR821	27.7	12.8-13.3	11000米	油墨: 溶剂=1:1.2
深绿	GA301+GA202		14.5-14.9		
专红	GA104		13.8		
OTC绿	GA301+GA202		12.4		
蓝	GA301		12.7		
红	GA104		12.65		
黄	GA202		12.46		
白	GA404		13.5		
日期: 2023.08.30					制表: 曾志平

油墨试用记录表

试用日期		2023. 09. 13	公司名称	湖南晟道新材料有限公司	版号: Z4890223-1	生产速度: 185m/min (1#)
试用产品批号		2309058	试用产品名称: (华纳大) 蒙脱石散3g复合膜-华纳比乐 (多列)			
色序	油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数 (米)	备注	
黑	长合YR821(试验)	27.7	13.67	400米	油墨: 溶剂=1:1。东洋EC093生产粘度13.7秒 (约7000米)	
专红	GA104		14.2			
蓝	GA301		14.2			
红	GA104		14.5			
黄	GA202		14.5			
白	中亚白		14			

日期: 2023. 09. 13

制表: 曾志平