

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	“富兴飞鸽”2贴代温灸膏复合膜 640mm		检测日期	2023年7月4日
批号	2306094		结构	PET12/AL7/PE55
客户名称	湖南富兴飞鸽药业有限公司		通利 G08-22	
起封温度 97 度	横: 33.91N/15mm 纵: 34.80N/15mm	热封强度	横: 34.42N/15mm 纵: 37.63N/15mm	
内层剥离力	横: 6.51N/15mm 纵: 5.58N/15mm	摩擦系数	内对内 0.133 内对钢 0.310	

产品名称	“富兴飞鸽”2贴代温灸膏复合膜 640mm		检测日期	2023年7月4日
批号	2306094		结构	PET12/AL7/PE55
客户名称	湖南富兴飞鸽药业有限公司		德昉 G08-16	
起封温度 114 度	横: 35.61N/15mm 纵: 36.36N/15mm	热封强度	横: 39.70N/15mm 纵: 38.76N/15mm	
内层剥离力	横: 4.86N/15mm 纵: 3.81N/15mm	摩擦系数	内对内 0.147 内对钢 0.314	

产品名称	“富兴飞鸽”2贴代温灸膏复合膜 640mm		检测日期	2023年7月4日
批号	2306094		结构	PET12/AL7/PE55
客户名称	湖南富兴飞鸽药业有限公司		德昉 G02-22	
起封温度 115 度	横: 32.38N/15mm 纵: 36.27N/15mm	热封强度	横: 34.29N/15mm 纵: 37.51N/15mm	
内层剥离力	横: 3.53N/15mm 纵: 2.77N/15mm	摩擦系数	内对内 0.175 内对钢 0.304	

批准:



审核:



检验:

