

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	2.28kg 马头薰衣草爆香三边封吸嘴袋 29200102	检测日期	2023 年 9 月 21 日
批号	2308096	结构	哑光 BOPP25/PET12/乳白 PE80
客户名称	长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
摩擦系数	内对内 0.128 内对钢 0.149	起封温度	133 度

产品名称	“回马枪”神农镇痛膏 9.5*11.6*5 贴三边封内袋	检测日期	2023 年 9 月 21 日
批号	2308189	结构	哑光 BOPP18/VMPET12/PE65
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
内层剥离力	横: 3.63N/15mm 纵: 2.67N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
摩擦系数	内对内 0.464 内对钢 0.261	起封温度	124 度

产品名称	蒙脱石散 3g 复合膜-华纳比乐(多列)	检测日期	2023 年 9 月 21 日
批号	2302195	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南华纳大药厂股份有限公司		
内层剥离力	横: 6.67N/15mm 纵: 5.22N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 6.17N/15mm 纵: 3.51N/15mm
摩擦系数	内对内 0.460 内对钢 0.263	起封温度	121 度

批准:



审核:



检验:

