


湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2 贴)	检测日期	2023 年 9 月 6 日
批号	2307152/230908	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
766 胶水一号样 2#第一遍 90m 溶残	11.92mg/m ²	乙酸乙酯: 11.604, 乙醇: 0.128	
766 胶水二号样 2#第一遍 90m 溶残	0.72mg/m ²		
766 胶水三号样白底 2#第一遍 120m 溶残	19.67mg/m ²	乙酸乙酯: 19.601, 乙醇: 0.073	
8720 胶水一号样 2#第一遍 90m 溶残	5.65mg/m ²	乙酸乙酯: 3.014, 甲醇: 2.483	
8720 胶水二号样白底 2#第一遍 120m 溶残	6.87mg/m ²	乙酸乙酯: 3.915, 甲醇: 2.955	
8068 胶水一号样 2#第一遍 90m 溶残	2.88mg/m ²		
8068 胶水二号样白底 2#第一遍 120m 溶残	4.90mg/m ²		
8262 胶水 2#第一遍 90m 溶残	4.00mg/m ²		

批准:



审核:



检验:



质量专用章

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2贴)	检测日期	2023年9月28日
批号	2307152	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司	766 胶水 1 号样	
7天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	溶残	12.93mg/m2
摩擦系数	内对内 0.165		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2贴)	检测日期	2023年9月28日
批号	2307152	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司	766 胶水 2 号样	
7天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	溶残	11.17mg/m2
摩擦系数	内对内 0.158		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2贴)	检测日期	2023年9月28日
批号	2307152	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司	8720 胶水	
7天加速内层剥离力	横: 3.16N/15mm 纵: 3.70N/15mm	溶残	3.05mg/m2
摩擦系数	内对内 0.166		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2贴)	检测日期	2023年9月28日
批号	2307152	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司	8068 胶水	
7天加速内层剥离力	横: 2.80N/15mm 纵: 2.91N/15mm	溶残	4.09mg/m2
摩擦系数	内对内 0.159		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2贴)	检测日期	2023年9月28日
批号	2307152	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司	8262 胶水	
7天加速内层剥离力	横: 3.67N/15mm 纵: 3.92N/15mm	溶残	5.25mg/m2
摩擦系数	内对内 0.177		

批准:



审核:



检验:

