



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果				检验方法
宽度 (mm)		830	+3	832				GB/T 6673-2001
厚度 (um)		100	±5%	101				GB/T 6672-2001
晶点		无	无	/				GB/T 4456-2008
杂质		无	无	/				
润湿张力mN/m		38	≥38	42				GB/T 14216-2008
烤后摩擦系数		≤0.15-0.22	动: 0.15	静: 0.15				GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10	22				GB/T 1040.3-2006
	横向	Mpa	≥10	18.5				
断裂伸长率	纵向%		≥300	810				
	横向%		≥300	815				
热封	温度			122	125	130	135	Pression 0.3Mpa. Time 1S
	N		≥2.8	13.5	13.8	13.8	13.8	

热封曲线图(2kgf、0.5sec)
热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜

样品号	热封强度 (N/15MM)
1	~7.5
2	~7.8
3	~8.2

备 注:	电晕面 (内)
检验结论:	合格

检验员: 李桂霞

日期: 2023-10-30

审 核: 肖平

公司印章:

