

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	佐安堂益生菌复合粉固体 饮料复合膜	检测日期	2023 年 11 月 11 日
批号	2310189	结构	PET12/AL7/PE60 (华龙)
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司 样品一 (东海 AL)		
起封温度 125 度	横: 44.36N/15mm 纵: 44.94N/15mm	内层剥离力	横: 3.60N/15mm 纵: 3.11N/15mm
透湿	0.22 g/(m ² · 24h)	透氧	0.10cm ³ /(m ² · 24h · 0.1MPa)
摩擦系数	内对内 0.155 内对钢 0.132		

产品名称	佐安堂益生菌复合粉固体 饮料复合膜	检测日期	2023 年 11 月 11 日
批号	2310189	结构	PET12/AL7/PE60 (华龙)
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司 样品二 卓诺世环 AL720X7		
起封温度 125 度	横: 43.89N/15mm 纵: 45.89N/15mm	内层剥离力	横: 7.15N/15mm 纵: 4.71N/15mm
透湿	0.20 g/(m ² · 24h)	透氧	0.12cm ³ /(m ² · 24h · 0.1MPa)
摩擦系数	内对内 0.222 内对钢 0.192		

批准: 陈

审核: 符



检验: 符

余1033kg