

油墨试用记录表

试用日期		2023.11.03	公司名称	盛威科（上海）油墨有限公司	版号：D95335	生产速度： 150m/min
试用产品批号		2310148	试用产品名称：马头强力去渍280g卷膜29200141 产品结构：PET12/乳白PE55			
序号	油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数 (米)	备注	
1	PV 699 GB 盛彩950黑	30.65	12.93	6500米	慢干溶剂调粘度	
2	青莲GA104+GA301	/	14.02		/	
3	专红GA104+GA202	/	13.98		/	
4	PV 699 GB 盛彩350蓝	43.38	12.64		60%盛彩002冲淡剂LS+慢干溶剂	
5	PV 699 GB 盛彩850 红	125	13.56		中干溶剂调粘度	
6	PV 699 GB 盛彩250 黄	33	13.05		中干溶剂调粘度	
7						

试用日期		2023.11.03	公司名称	盛威科（上海）油墨有限公司	版号：H0006797	生产速度： 160m/min
试用产品批号		2310200	试用产品名称：（黄石燕舞）“培彤”小儿咳喘灵颗粒复合膜 2g/袋（20）920mm 产品结构：PET12/VMPET12/PE40			
序号	油墨型号	原墨粘度 (S)	使用粘度 (S)	印刷米数 (米)	备注	
1	PV 699 GB 盛彩950黑	30.65	12.32	3030米	慢干溶剂调粘度，对比东洋黑墨，色浓度偏浅，粘度升高过快，易雾版。	
2	金		14.82			
3	专红		13.53			
4	专紫		12.62			
5	绿		13.89			
6	蓝		12.65			
7	红		13.23			
8	黄		13.25			
9	白		13.97			

日期：2023.11.03

制表：曾志平