

江阴通利光电科技有限公司

产品测试报告单

JSD-04-01

样品名称规格 TJ-PE-CDY 765mm*75 μ m 批 号 582-231108
 生产日期 2023.11.10 班 次 甲 20 #
 抽样地点 仓 库 抽样方式 取 样
 温 度 23℃ 测试时间 2023.11.10
 检验依据 客户标准

测 试 项 目	单 位	标准要求	实测数据	结论
拉伸强度 (纵向)	MPa	≥ 17	37.21	合格
拉伸强度 (横向)	MPa	≥ 17	33.76	合格
断裂伸长率 (纵向)	%	≥ 350	362	合格
断裂伸长率 (横向)	%	≥ 350	936	合格
直角撕裂强度 (纵向)	N/mm	—	—	—
直角撕裂强度 (横向)	N/mm	—	—	—
雾 度	%	—	—	—
平均厚度	μ m	$\pm 8\%$	75.4	合格
膜卷上宽度	mm	+1~+3	767	合格
表面张力	mN/m	≥ 38	42	合格
电晕面摩擦系数		—	0.430	—
非电晕面摩擦系数		0.15~0.22	0.219	合格
热封温度	℃		95	
热封强度	N/15mm		4.19	
备注	超低温自动包 PE			

测试员：黄佳俊

审核：



黄佳俊