

英氏小鱼泡芙卷膜摩擦系数稳定性数据2023. 12. 18

	样品/通道		内对内	外对外	起封温度		样品/通道		内对内	外对外	起封温度
2311304 通利PE 两遍干 复	卷表	1	0.188	0.201	123	2312093 华龙PE G06-7两 遍干复	卷表	1	0.151	0.187	124
		2	0.19	0.197	123			2	0.137	0.23	124
		3	0.195	0.219	123			3	0.162	0.24	125
		4	0.172	0.223	123			4	0.148	0.214	124
	卷中	1	0.185	0.229	123		卷中	1	0.156	0.17	125
		2	0.17	0.227	123			2	0.159	0.226	125
		3	0.165	0.203	123			3	0.153	0.19	123
		4	0.194	0.214	123			4	0.171	0.203	124
	卷底	1	0.182	0.182	123		卷底	1	0.124	0.167	124
		2	0.237	0.256	123			2	0.122	0.181	125
		3	0.185	0.241	123			3	0.139	0.19	123
		4	0.189	0.197	123			4	0.154	0.146	124

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	英氏忆格婴幼儿小鱼泡芙 (尝鲜装)(牛奶味)卷膜 2304 版	检测日期	2023 年 12 月 19 日
批号	2311304	结构	PET12/AL7/PE55
客户名称	湖南英氏营养食品有限公司 通利 PE		
厚度	79 80 79 80 78 79 81 80 80 79	起封温度 123 度	横: 38.96N/15mm 纵: 37.55N/15mm
摩擦系数	内对内 0.188 内对钢 0.201	内层剥离力	横: 4.86N/15mm 纵: 4.12N/15mm

批准: 

审核: 

