

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜	检测日期	2023 年 12 月 12 日
批号	2311292	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业股份有限公司 G08-1		
厚度	86 86 85 84 86 86 85 88 86 86	起封温度	125 度
摩擦系数	内对内 0.135 内对钢 0.192		

718面已方

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜	检测日期	2023 年 12 月 12 日
批号	2311292	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业股份有限公司 G08-2		
厚度	82 83 83 83 82 85 81 83 82 82	起封温度	125 度
摩擦系数	内对内 0.377 内对钢 0.194		

718面已方


产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜	检测日期	2023 年 12 月 12 日
批号	2311292	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业股份有限公司 G08-3		
厚度	84 84 84 85 84 84 85 86 86 86	起封温度	125 度
摩擦系数	内对内 0.163 内对钢 0.179		

718面已方

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜	检测日期	2023 年 12 月 12 日
批号	2311292	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业股份有限公司 G08-4		
厚度	87 86 86 86 85 85 84 86 86 86	起封温度	126 度
摩擦系数	内对内 0.307 内对钢 0.194		

718面已方

批准: 

审核: 



湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜	检测日期	2023 年 12 月 12 日
批号	2311292	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业股份有限公司 G08-5		
厚度	86 84 84 85 86 86 85 87 84 85	起封温度	126 度
摩擦系数	内对内 0.171 内对钢 0.179		

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜	检测日期	2023 年 12 月 12 日
批号	2311302	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业股份有限公司 G02-25		
厚度	79 80 82 84 83 83 81 83 80 84	起封温度	125 度
摩擦系数	内对内 0.133 内对钢 0.175		

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜	检测日期	2023 年 12 月 12 日
批号	2311302	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业股份有限公司 G02-35		
厚度	83 85 86 87 83 87 85 84 83 85	起封温度	123 度
摩擦系数	内对内 0.162 内对钢 0.184		

批准:

陈

审核:

李

检验:

