

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (1贴)	检测日期	2024 年 1 月 27 日
批号	2312241	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 汉达 8288 胶水 (贴纸法) 回天1600版辊, 上胶量: 4.05g/m²		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂 严重分层.
摩擦系数	内对内 0.189	溶残	下机溶残 7.49 成品溶残 11.60

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (1贴)	检测日期	2024 年 1 月 27 日
批号	2312241	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 回天 8769 胶水 回天1600版辊, 上胶量: 3.79g/m²		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂 轻微分层.
摩擦系数	内对内 0.165	溶残	下机溶残 3.06 成品溶残 12.05

批准: 陈建

审核: 陈建

