



东莞市匠星新材料科技有限公司  
产品检验报告

客户:HLYYF		规格抗冷冻制袋PE 85*860MM													
检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法								
宽度 (mm)		860	+3	862			GB/T 6673-2001								
厚度 (um)		85	±5%	85			GB/T 6672-2001								
晶点		无	无	/			GB/T 4456-2008								
杂质		无	无	/											
润湿张力mN/m		38	≥38	41			GB/T 14216-2008								
烤后摩擦系数		≤0.15-0.22	动: 0.13	静: 0.15			GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10	17			GB/T 1040.3-2006								
	横向	Mpa	≥10	23											
断裂伸长率	纵向%		≥300	700											
	横向%		≥300	670											
热封	温度		120	125	130	135	Pression 0.3Mpa. Tin elS								
	N	≥2.8	11.0	11.2	11.2	11.2									
<p>热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜</p> <table border="1"> <caption>热封曲线图数据</caption> <thead> <tr> <th>测试点</th> <th>热封强度 (N/15MM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>~8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>~8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>~8</td> </tr> </tbody> </table>								测试点	热封强度 (N/15MM)	1	~8	2	~8	3	~8
测试点	热封强度 (N/15MM)														
1	~8														
2	~8														
3	~8														
备 注:	电晕面 (内)														
检验结论:	<b>合格</b>														

检验员: 李桂霞

日期: 2024-3-10

审 核: 肖平

公司印章:

