



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

文件编号：JX-QP(WI)-16-03

客户：HLYYF				规格 普通易揭PE 65*835MM								
检验项目			标准值	允许偏差范围		检验结果		检验方法				
宽度（mm）			835	+3		837		GB/T 6673-2001				
厚度（um）			65	±5%		65		GB/T 6672-2001				
晶点			无	无		/		GB/T 4456-2008				
杂质			无	无		/						
润湿张力mN/m			38	≥38		40		GB/T 14216-2008				
摩擦系数			≤0.15-0.22	动：0.18		静：0.2		GB/T 10006-1988				
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12			14		GB/T 1040.3-2006				
	横向	Mpa	≥12			16						
断裂伸长率	纵向%		≥200			340						
	横向%		≥300			600						
热封	温度			110	112	114	116	Pression 0.3Mpa. Time1S				
	N		≥2.8	8.5	9	9.2	9.2					
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 <table border="1"><caption>热封曲线图数据</caption><thead><tr><th>温度 (°C)</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr></thead><tbody><tr><td>120</td><td>7.5</td></tr></tbody></table>									温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)	120	7.5
温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)											
120	7.5											
备 注：		电晕面（内）										
检验结论：		合格										

检验员：李桂霞

日期：2024-3-9

审 核：肖平

公司印章：



