



东莞市匠星新材料科技有限公司  
产品检验报告

文件编号：JX-QP(WI)-16-03

客户：HLYYF

规格 普通易揭PE 70\*835MM

检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法
宽度 (mm)		835	+3	837			GB/T 6673-2001
厚度 (um)		70	±5%	70			GB/T 6672-2001
晶点		无	无	/			GB/T 4456-2008
杂质		无	无	/			
润湿张力mN/m		38	≥38	40			GB/T 14216-2008
摩擦系数		≤0.15-0.22	动：0.18	静：0.2			GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向 Mpa	≥12		17			GB/T 1040.3-2006
	横向 Mpa	≥12		17			
断裂伸长率	纵向%	≥200		410			
	横向%	≥300		605			
热封	温度		112	114	116	118	Pression 0.3Mpa. Time1S
	N	≥2.8	9.0	9.4	9.6	9.6	

热封曲线图 (2kgf、0.5sec)  
热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜

温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)
120	~8
125	~8
130	~8

备 注：	电晕面 (内)
检验结论：	合格

检验员：李桂霞

日期：2024-3-9

审 核：肖平

公司印章：

