

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	恒昌善举中药饮片袋 “210*140 绿”	检测日期	2024 年 3 月 18 日
批号	2402101	结构	(哑光油) PET12/PE85 富昌小
客户名称	湖南恒昌医药集团股份有限公司		
热封强度	横: 49.19N/15mm 纵: 40.44N/15mm	摩擦系数	内对内 0.170
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

产品名称	恒昌善举中药饮片袋 “210*140 绿”	检测日期	2024 年 3 月 18 日
批号	2402101	结构	(哑光油) PET12/PE85 匠星
客户名称	湖南恒昌医药集团股份有限公司		
热封强度	横: 40.16N/15mm 纵: 36.44N/15mm	摩擦系数	内对内 0.190
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准:

陈建

审核:

李

检验:

李

质量专用章

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	草本至尊自立拉链袋 125*180	检测日期	2024 年 3 月 18 日
批号	2402099	结构	(哑光油) PET12/PE85 匠星
客户名称	湖南恒昌医药集团股份有限公司		
热封强度	横: 40.81N/15mm 纵: 41.93N/15mm	摩擦系数	内对内 0.200
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准: 陈建

审核: 李锐



湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	恒昌善举中药饮片袋（绿色）400*490	检测日期	2024 年 3 月 20 日
批号	2402100	结构	（哑光油）PET12/PE85 通利
客户名称	湖南恒昌医药集团股份有限公司		
热封强度	横：35.27N/15mm 纵：38.77N/15mm	摩擦系数	内对内 0.133
内层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂		

批准：



审核：



检验：



