

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	舒泰清 A 剂复合膜	检测日期	2023 年 11 月 24 日
批号	DY231105-华龙	结构	PET12/AL7/PE75
客户名称	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司		
起封温度 110 度	横: 34.49N/15mm 纵: 42.29N/15mm	内层剥离力	横: 7.53N/15mm 纵: 6.39N/15mm
摩擦系数	内对内 0.116 内对钢 0.191	厚度	99. 101. 99. 99. 99. 102. 101. 102. 100. 101


产品名称	舒泰清 A 剂复合膜	检测日期	2023 年 11 月 24 日
批号	DY231105-通利	结构	PET12/AL7/PE75
客户名称	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司		
起封温度 115 度	横: 35.40N/15mm 纵: 34.62N/15mm	内层剥离力	横: 9.18N/15mm 纵: 7.39N/15mm
摩擦系数	内对内 0.178 内对钢 0.273	厚度	100. 100. 102. 101. 99 100. 98. 100. 100. 101

产品名称	舒泰清 B 剂复合膜	检测日期	2023 年 11 月 24 日
批号	DY231106-厚诚	结构	PET12/AL7/PE75
客户名称	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司		
起封温度 110 度	横: 35.13N/15mm 纵: 36.31N/15mm	内层剥离力	横: 5.93N/15mm 纵: 5.83N/15mm
摩擦系数	内对内 0.133 内对钢 0.198	厚度	100. 102. 103. 100. 100 102. 103. 103. 102. 100

批准:



审核:



检验:



