



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

产生批号：2024040512

客户:HLYYF			规格 低温自动包PE 50*740MM												
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法								
宽度 (mm)			740	+3	742		GB/T 6673-2001								
厚度 (um)			50	±5%	50		GB/T 6672-2001								
晶点			无	无	/		GB/T 4456-2008								
杂质			无	无	/										
润湿张力mN/m			38	≥38	41		GB/T 14216-2008								
烤后摩擦系数			≤0.15-0.22	动: 0.15	静: 0.15		GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10		20.5		GB/T 1040.3-2006								
	横向	Mpa	≥10		18										
断裂伸长率	纵向%		≥300		490										
	横向%		≥300		650										
热封	温度			105	108	110	Pression 0.3Mpa. TinelS								
	N		≥2.8	7.0	7.5	7.5									
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜 <table><caption>热封曲线图数据 (系列2)</caption><tr><th>样品号</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr><tr><td>1</td><td>~8</td></tr><tr><td>2</td><td>~8</td></tr><tr><td>3</td><td>~8</td></tr></table>								样品号	热封强度 (N/15MM)	1	~8	2	~8	3	~8
样品号	热封强度 (N/15MM)														
1	~8														
2	~8														
3	~8														
备 注:		电晕面 (内)													
检验结论:		合格													

检验员：李桂霞

日期：2024-4-24

审 核：肖平

公司印章：



