



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

产生批号：2024050048

客户YYF			规格乳白PE 105*710MM													
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法								
宽度（mm）			710	+3	712			GB/T 6673-2001								
厚度（um）			105	±5%	105			GB/T 6672-2001								
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008								
杂质			无	无	/											
润湿张力mN/m			38	≥38	41			GB/T 14216-2008								
烤后摩擦系数			≤0.15-0.22	动：0.15	静：0.15			GB/T 10006-1988								
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10		25			GB/T 1040.3-2006								
	横向	Mpa	≥10		28											
断裂伸长率	纵向%		≥300		700											
	横向%		≥300		710											
热封	温度			113	115	120	125	Pression 0.3Mpa. TinelS								
	N		≥2.8	16.0	16.5	16.5	16.5									
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 <table><caption>热封强度数据 (N/15MM)</caption><tr><th>样品编号</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr><tr><td>1</td><td>~8</td></tr><tr><td>2</td><td>~8</td></tr><tr><td>3</td><td>~8</td></tr></table>									样品编号	热封强度 (N/15MM)	1	~8	2	~8	3	~8
样品编号	热封强度 (N/15MM)															
1	~8															
2	~8															
3	~8															
备 注：		电晕面（内）														
检验结论：		合格														

检验员：李桂霞

日期：2024-5-5

审 核：肖平

公司印章：



