

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	(云阳乳胶)易揭盖膜 250mm	检测日期	2024 年 4 月 7 日
批号	DY240206 匠星	结构	PET12/镭射 VMPET12/PET50/PE65
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
膜对片材起封温度 135 度	横: 50.44N/15mm 纵: 41.48N/15mm	摩擦系数	内对内 0.311 内对钢 0.206
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

产品名称	(云阳乳胶)易揭盖膜 250mm	检测日期	2024 年 4 月 7 日
批号	DY240318 通利	结构	PET12/镭射 VMPET12/PET50/PE65
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
膜对片材起封温度 135 度	横: 20.60N/15mm 纵: 18.69N/15mm	摩擦系数	内对内 0.237 内对钢 0.200
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准:



审核:





湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	(云阳乳胶)易揭盖膜 180mm	检测日期	2024 年 4 月 7 日
批号	DY240205 匠星	结构	哑光油 PET12/AL7/PET30/PE70
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
膜对片材起封温度 135 度	横: 25.27N/15mm 纵: 32.44N/15mm	摩擦系数	内对内 0.188 内对钢 0.142
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

产品名称	(云阳乳胶)易揭盖膜 180mm	检测日期	2024 年 4 月 7 日
批号	DY240317 通利	结构	哑光油 PET12/AL7/PET30/PE70
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
膜对片材起封温度 135 度	横: 19.01N/15mm 纵: 17.84N/15mm	摩擦系数	内对内 0.201 内对钢 0.180
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准:



审核:



检验:

