

福建航塑新材料科技有限公司

产品实验报告单

PG-WI-0002/1.0版

产品名称		CPP自动包		规格型号		60 μ m *710mm	
样品批号		24032400324B03		生产日期		2024. 05. 08	
产品代码		1561		试验温度		22℃	
备 注							
实验项目		指 标	试验结果	试验项目	指 标	试验结果	
外 观		OK 无异味					
厚 度		±3 μ m	60. 1	宽 度	0~+3. 0	+1	
拉伸强度	纵 向	≥35 Mpa	44. 8	雾 度	≤8. 0%	7. 4	
	横 向	≥25 Mpa	25. 4	润湿张力	≥36mN/m	36	
断裂伸长率	纵 向	≥ 280%	624. 7	热封温度	≤125° C	125	
	横 向	≥ 380%	765. 4	热封强度	≥8N/15mm	24. 9	
摩擦系数 (热封面)	静	≥ 0. 25	0. 13				
	动		0. 12				
结论:合格							
							
审核:张中贵		检验员:张雪蓉		试验日期: 2024. 05. 08			