

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	羊初宝羊初乳益生菌粉复合膜	检测日期	2024 年 5 月 25 日
批号	2405008	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南科尔生物技术有限公司 华龙 PE		
起封温度 128 度	横: 34.36N/15mm 纵: 42.39N/15mm	摩擦系数	内对内 0.166 内对钢 0.140
内层剥离力	横: 8.27N/15mm 纵: 5.61N/15mm		

产品名称	羊初宝羊初乳益生菌粉复合膜	检测日期	2024 年 5 月 25 日
批号	2405008	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南科尔生物技术有限公司 恒创 PE		
起封温度 128 度	横: 38.24N/15mm 纵: 32.96N/15mm	摩擦系数	内对内 0.196 内对钢 0.172
内层剥离力	横: 3.94N/15mm 纵: 5.31N/15mm		

批准: 

审核: 

