

		拉伸力 N	断裂率 %	
①	横	71.859	98.923	XD14 780mm
	纵	56.501	131.868	
②	横	80.684	113.483	JX 690mm
	纵	55.546	126.635	
③	横	70.192	96.781	XD14 690mm
	纵	53.845	122.055	

原长: 0.120

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	4.88Kg 空白膜 780mm	检测日期	2024 年 5 月 18 日
批号	DY240425 - XDH	结构	PA15/乳白 PE105
客户名称	长沙经济开发区丽奥科技有限公司		
起封温度 125 度	横: 38.05N/15mm 纵: 40.67N/15mm	摩擦系数	内对内 0.230 外对外 0.209
拉断力	横: 44.58N/15mm 纵: 47.49N/15mm	断裂伸长率	横: 95.43% 纵: 109.57%
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

产品名称	3K ₃ 空白膜 692mm	检测日期	2024 年 5 月 18 日
批号	DY240426-JX	结构	PA15/乳白 PE105
客户名称	长沙经济开发区丽奥科技有限公司		
起封温度 133 度	横: 52.31N/15mm 纵: 46.35N/15mm	摩擦系数	内对内 0.330 外对外 0.211
拉断力	横: 67.73N/15mm 纵: 51.49N/15mm	断裂伸长率	横: 36.89% 纵: 42.12%
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

产品名称	3Kg 空白膜 692mm	检测日期	2024 年 5 月 18 日
批号	DY240426-XDH	结构	PA15/乳白 PE105
客户名称	长沙经济开发区丽奥科技有限公司		
起封温度 125 度	横: 46.51N/15mm 纵: 43.59N/15mm	摩擦系数	内对内 0.177 外对外 0.152
拉断力	横: 66.09N/15mm 纵: 49.67N/15mm	断裂伸长率	横: 44.66% 纵: 52.66%
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准:



审核:



检验:

