

产品测试报告单

JSD-04-01

样品名称规格 TJ-PE-DY105 度 735mm*60 μm 批 号 582-240613
生产日期 2024.6.18 班 次 甲 20#
抽样地点 仓 库 抽样方式 取 样
温 度 23℃ 测试时间 2024.6.18
检验依据 客户标准

测 试 项 目	单 位	标准要求	实测数据	结 论
拉伸强度 (纵向)	MPa	≥17	42.29	合格
拉伸强度 (横向)	MPa	≥17	30.97	合格
断裂伸长率 (纵向)	%	≥350	1072	合格
断裂伸长率 (横向)	%	≥350	1140	合格
直角撕裂强度 (纵向)	N/mm	—	—	—
直角撕裂强度 (横向)	N/mm	—	—	—
雾 度	%	—	—	—
平均厚度	μ m	±8%	60.2	合格
膜卷上宽度	mm	+1~+3	737	合格
表面张力	mN/m	≥38	42	合格
电晕面摩擦系数		—	0.366	—
非电晕面摩擦系数		0.15~0.22	0.177	合格
热封温度	℃		98	
热封强度	N/15mm		6.34	
备注	低温自动包 PE			

测试员：黄佳俊

审核：



黄