

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	龙牡壮骨颗粒空白试验复合膜	检测日期	2024 年 6 月 24 日
批号	DY240616	结构	PET12/AL7/PE60 (通利PE)
客户名称	健民药业集团股份有限公司		
起封温度 125 度	横: 43.18N/15mm 纵: 46.82N/15mm	摩擦系数	内对内 0.145 内对钢 0.138
内层剥离力	横: 6.73N/15mm 纵: 6.91N/15mm	厚度	83 85 86 87 86 84 83 85 84 83

批准: 

审核: 

