

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋（5贴酮洛芬凝胶贴膏）Y20231201（白底）	检测日期	2024年6月7日
批号	DY240512~1	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 汉达-DJ5289A/B 下机溶残		
溶残	6.636mg/m2		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋（5贴酮洛芬凝胶贴膏）Y20231201（白底）	检测日期	2024年6月7日
批号	DY240513	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 汉达-DJ8350A/B 下机溶残		
溶残	2.908mg/m2		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋（5贴酮洛芬凝胶贴膏）Y20231201（白底）	检测日期	2024年6月7日
批号	DY240514	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 回天 8769A/B 下机溶残		
溶残	2.369mg/m2		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋（5贴酮洛芬凝胶贴膏）Y20231201（白底）	检测日期	2024年6月7日
批号	DY240515	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 易得邦 RJ-1910-1 下机溶残		
溶残	0.481mg/m2		

批准:

陈军

审核:

陈军

检验:



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋（5贴酮洛芬凝胶贴膏）Y20231201 白底	检测日期	2024年6月24日
批号	DY240512-1	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 汉达 HD-DJ8298A/B 2# 160g		
热封强度	横: 46.23N/15mm 纵: 46.09N/15mm	摩擦系数	内对内 0.133
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
7天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7天加速内层剥离力	横: 4.10N/15mm 纵: 5.22N/15mm
溶残	6.536mg/m ²		

下机溶残: 6.636mg/m²

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋（5贴酮洛芬凝胶贴膏）Y20231201 白底	检测日期	2024年6月24日
批号	DY240513	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 汉达 HD-DJ8350A/B 2# 160g		
热封强度	横: 52.31N/15mm 纵: 41.09N/15mm	摩擦系数	内对内 0.124
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 5.69N/15mm 纵: 剥离断裂
7天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7天加速内层剥离力	横: 4.71N/15mm 纵: 5.05N/15mm
溶残	3.143mg/m ²		

下机溶残: 2.908mg/m²

批准:



审核: 



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (5 贴酮洛芬凝胶贴膏) Y20231201 白底	检测日期	2024 年 6 月 24 日
批号	DY240514	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 回天 8769A/B 2# 160g		
热封强度	横: 47.43N/15mm 纵: 47.98N/15mm	摩擦系数	内对内 0.139
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
溶残	4.078mg/m ²		

下机溶残 2.369 mg/m²

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (5 贴酮洛芬凝胶贴膏) Y20231201 白底	检测日期	2024 年 6 月 24 日
批号	DY240515	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 易得邦 RJ-1910-1A/B 2# 160g		
热封强度	横: 38.67N/15mm 纵: 37.53N/15mm	摩擦系数 1.5%	内对内 0.116
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
溶残	1.807mg/m ²		

下机溶残

批准:

陈建

0.481 mg/m²

审核: *陈灼*



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋（5贴酮洛芬凝胶贴膏）Y20231201 白底	检测日期	2024年6月24日
批号	DY240512-2	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 汉达 8289A/B 3# 2024		
热封强度	横: 45.47N/15mm 纵: 42.33N/15mm	摩擦系数	内对内 0.135
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
7天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
溶残	2.413mg/m2		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋（5贴酮洛芬凝胶贴膏）Y20231201	检测日期	2024年6月24日
批号	2405150	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 欧美 EB2075 2# 160目		
热封强度	横: 49.60N/15mm 纵: 43.63N/15mm	摩擦系数 1.25	内对内 0.116
表层剥离力	横: 7.21N/15mm 纵: 2.59N/15mm	内层剥离力	横: 6.36N/15mm 纵: 剥离断裂
7天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7天加速内层剥离力	横: 3.88N/15mm 纵: 3.91N/15mm
溶残	1.890mg/m2		

批准:

审核:

检验:



扫描全能王 创建