

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	(跃海生物)液体包卷膜样品 (蒸煮)	检测日期	2024 年 5 月 22 日
批号	DY240420	结构	PET12/AL7/PA15/RPE60
客户名称	湖北跃海生物科技有限公司 (通利)		
起封温度 145 度	横: 46.77N/15mm 纵: 50.23N/15mm	摩擦系数	内对内 0.211 内对钢 0.203
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
溶残	6.3mg/m2		

产品名称	(跃海生物)液体包卷膜样品 (水煮)	检测日期	2024 年 5 月 22 日
批号	DY240422	结构	PET12/AL7/PA15/PE60
客户名称	湖北跃海生物科技有限公司		
起封温度 142 度	横: 65.95N/15mm 纵: 66.03N/15mm	摩擦系数	内对内 0.197 内对钢 0.209
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
溶残	0.4mg/m2		

批准:



审核:



检验:

