

武汉卓凡中天包装材料有限公司

检 验 报 告

|             |       |               |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------|---------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 规格型号        |       | 低温自动包720*0.06 |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订单数量 kg     |       | 300           |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批次          |       | 240921C3022   |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人         |       | C01           |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目        | 技术要求  | 检测结果          | 单项结论  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润湿张力dyn/cm  | ≥38   | 42            | 符合要求  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宽度偏差mm      | ±2    | 2             | 符合要求  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厚度极限偏差%     | ±8    | 5             | 符合要求  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦系数(G/M2)  | 静≤0.2 | 0.176         | 符合要求  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 动≤0.2 | 0.157         | 符合要求  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸强度<br>MPA | 横向    | ≥15           | 20.9  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 纵向    |               | 21.3  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断裂标称<br>应变% | 横向    | ≥300          | 901.3 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 纵向    |               | 715.8 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起封温度        |       | ≤120          | 115   | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感官指标        |       | 色泽正常<br>无异味   | 正常    | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：肖华

日期：2024-9-22

