

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋(3贴) Y20240201	检测日期	2024年10月31日
批号	2409283	结构	PET12/AL6.3/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 汉达 YF-1A 胶水 90m/min 1.54mg/m²		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	热封强度	横: 52.47N/15mm 纵: 52.15N/15mm
7天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	0.118
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋(3贴) Y20240201	检测日期	2024年10月31日
批号	2409283	结构	PET12/AL6.3/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 汉达 8350 胶水 120m/min 1.77mg/m²		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	热封强度	横: 51.28N/15mm 纵: 45.82N/15mm
7天加速内层剥离力	横: 6.06N/15mm 纵: 剥离断裂	摩擦系数	0.107
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋(3贴) Y20240201	检测日期	2024年10月31日
批号	2409283	结构	PET12/AL6.3/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 回天 8769 胶水 120m/min 2.34mg/m²		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	热封强度	横: 54.30N/15mm 纵: 46.24N/15mm
7天加速内层剥离力	横: 6.06N/15mm 纵: 5.25N/15mm	摩擦系数	0.122
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

批准:



审核:



检验:



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备