

福建航塑新材料科技有限公司

产品实验报告单

PG-W1-0002/1.0版

产品名称	CPP低温自动包		规格型号	50 μ m *710mm		
样品批号	24110300203B09		生产日期	24. 11. 12		
产品代码	1561		试验温度	22℃		
备 注						
实验项目	指 标	试验结果	试验项目	指 标	试验结果	
外 观	OK 无异味					
厚 度	$\pm 3\mu\text{m}$	50.1	宽 度	0~+3.0	+2	
拉伸强度	纵 向	$\geq 35 \text{ Mpa}$	44.1	雾 度	$\leq 8.0\%$	5.6
	横 向	$\geq 25 \text{ Mpa}$	31.2	润湿张力	$\geq 36\text{mN/m}$	36
断裂伸长率	纵 向	$\geq 280\%$	682.7	热封温度	$\leq 125^\circ \text{C}$	125
	横 向	$\geq 380\%$	795.4	热封强度	$\geq 8\text{N}/15\text{mm}$	18.3
摩擦系数 (热封面)	静	≥ 0.25	0.11			
	动		0.10			
结论：合格						
审核：张中贵  检验员：张雪蓉 试验日期：2024. 11. 12						