

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜（培彤）	检测日期	2024 年 11 月 17 日
批号	2411002	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司 8769 胶水		
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.186 内对钢 0.167
内层剥离力	横：8.74 N/15mm 纵：10.10N/15mm	起始温度：128度	

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜（培彤）	检测日期	2024 年 11 月 17 日
批号	2411002	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司 8350 胶水		
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.238 内对钢 0.172
内层剥离力	横：9.10 N/15mm 纵：11.45N/15mm	起始温度：128度	

产品名称	头孢克肟颗粒复合膜（培彤）	检测日期	2024 年 11 月 17 日
批号	2411002	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	康普药业股份有限公司 生产样		
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.184 内对钢 0.151
内层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起始温度：128度	

批准：

陈来

审核：

张利

检验：



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备