

湖南怡永丰新材料科技有限公司

样品检验报告单

产品名称	济乐联畅乐敏即食食用菌复合膜（白金版）	检测日期	2024 年 11 月 29 日
批号	2411095	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司 佰合样品		
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起封温度 128 度	横：52.68N/15mm 纵：46.04N/15mm
内层剥离力	横：6.36N/15mm 纵：7.59N/15mm	摩擦系数	内对内 0.174 外对外 0.123
印刷膜下机样溶残	0.7mg/m2		

产品名称	济乐联善一敏即食食用菌复合膜	检测日期	2024 年 11 月 29 日
批号	2411096	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司 亚化样品		
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起封温度 128 度	横：49.08N/15mm 纵：39.17N/15mm
内层剥离力	横：4.48N/15mm 纵：4.57N/15mm	摩擦系数	内对内 0.178 外对外 0.136
印刷膜下机样溶残	1.14 mg/m2 1.59mg/m2		

批准：

陈建

审核：

李国

检验：



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备