



扫描快速下载到智能设备

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器

高浓低粘胶水及水性白墨试用进度表				
试用项目	小试	2024. 8. 31汉达HD-DJ8350A/B	2月份实现批量使用	
高浓低粘胶水	中试	2024. 8. 31回天8769A/B		
		第一次中试20241114试用产品名称“头孢克肟颗粒复合膜（培彤）”		
		产品结构PET12/AL7/PE50		
		第二次中试20241221试用产品名称“头孢克肟颗粒复合膜（培彤）”		
		产品结构PET12/AL7/PE50		
		综合使用成本	汉达HD-DJ8350A/B 0.151元/㎡， 回天8769A/B 0.119元/㎡	
水性白墨	批量使用	采用汉达、回天两款胶水各试用20组， 计划2025年元月开始执行。	2月份实现批量使用	
		后期用8769A/B胶水试用铝结构表层和蒸煮包装的使用。		
		20241121佰合水墨试用产品名称天根乐“益可劲益根敏即食食用菌复合膜”		
		20241121亚化水墨试用产品名称天根乐“济乐联善一敏即食食用菌复合膜”		
		佰合水墨气泡多，溶残低，亚化水墨试用正常，但溶残偏高。		
		20241221佰合水墨试用产品名称天根乐“益可劲益根敏即食食用菌复合膜”		
水性白墨	问题反馈	佰合水墨气泡现象有改善，但墨层附着力偏低（胶带易拉掉油墨）	2-4月份按油墨等量的10%批量使用	
		2种水墨对比试用结果，建议采用亚化水墨小批量试用，共5组，计划2025年元月开始试用。		
		佰合水墨0.129元/㎡， 因亚化仅试用1桶，但亚化水墨原墨粘度比佰合高，综合使用成本应该比佰合水墨低。		
		1、“惠威”感冒清热颗粒复合膜12g/袋（激光白版13u）（已中试3批次）		
		综合使用成本：高固白0.06元/㎡ 普通新力白：0.08元/㎡		
		2、康普头孢克肟颗粒复合膜（1131）（激光白版14u）		
高固白墨（激光版）	试用产品	综合使用成本：高固白0.07元/㎡ 普通新力白：0.1元/㎡（已中试2批次）	2月份实现批量使用	
		因需制作激光版，建议用于印刷面积大于30000㎡的产品。（大面积白底的产品还需验证）		
		即将在安信经铝塑产品试制		
		回天8769这款，新辉的胶水待定		