



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

产生批号：2022092009

客户：YYF			规格：不迁移PE 80*620MM					
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法
宽度（mm）			620	+3	622			GB/T 6673-2001
厚度（um）			80	±5%	80			GB/T 6672-2001
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008
杂质			无	无	/			
润湿张力mN/m			38	≥38	41			GB/T 14216-2008
摩擦系数			0.18-0.25	动：0.24	静：0.21			GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		24			GB/T 1040.3-2006
	横向	Mpa	≥12		25			
断裂伸长率	纵向%		≥200		730			
	横向%		≥300		1300			
热封	温度			114	115	120	125	Pression 0.3Mpa. TinelS
	N		≥2.8	9.0	10	10	10	
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 								
备 注：		电晕面（内）						
检验结论：		合格						

检验员：李桂霞

日期：2024-12-31

审 核：肖平

公司印章：



