


湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	云阳乳胶杯盖膜	检测日期	2024 年 10 月 15 日
批号	DY240913	结构	PET12/VMPET12/EVA75 - (2)
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
与片材 135 度热封强度	横: 20.53N/15mm 纵: 20.47N/15mm		
加速实验 7 天热封强度	横: 17.25N/15mm 纵: 18.70N/15mm		
厚度	98 100 99 101 99 98 98 98 99 100		
内层剥离力	横向: 剥离断裂 纵向: 剥离断裂		
摩擦系数	内对内 0.171 内对钢 0.198		

批准:



审核:





来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备