

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	济乐联益安敏即食食用菌复合膜（白金版）	检测日期	2025年2月22日
批号	2502029	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司 中彩		
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起封温度 128 度	横：48.54N/15mm 纵：46.65N/15mm
内层剥离力	横：8.04N/15mm 纵：8.86N/15mm	摩擦系数	内对内 0.168 外对外 0.129
印刷膜下机样溶残	1.6mg/m2	成品样溶残	0.2mg/m2

产品名称	济乐联敏力舒即食食用菌复合膜（白金版）	检测日期	2025年2月22日
批号	2502031	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司 东南		
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起封温度 128 度	横：59.34N/15mm 纵：43.77N/15mm
内层剥离力	横：6.62N/15mm 纵：6.64N/15mm	摩擦系数	内对内 0.164 外对外 0.137
印刷膜下机样溶残	2.1mg/m2	成品样溶残	0.3mg/m2

产品名称	济乐联益敏定即食食用菌复合膜（白金版）	检测日期	2025年2月22日
批号	2502032	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南天根乐微君科技有限公司 亚化		
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起封温度 128 度	横：48.46N/15mm 纵：47.03N/15mm
内层剥离力	横：8.21N/15mm 纵：8.10N/15mm	摩擦系数	内对内 0.160 外对外 0.131
印刷膜下机样溶残	1.7mg/m2	成品样溶残	0.2mg/m2

批准：



审核：



检验：





来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备