

品 名	中药配方颗粒复合膜 A	客户名称	江西百神药业股份有限公司
检测日期	2025 年 3 月 27 日	实测总厚度	99-102um
规格	267mm	材料结构	PET12/AL7/PE75-77
起封温度	126 度	摩擦系数	0.163

品 名	中药配方颗粒复合膜 B	客户名称	江西百神药业股份有限公司
检测日期	2025 年 3 月 27 日	实测总厚度	100-102um
规格	250mm	材料结构	PET12/AL7/PE75-78
起封温度	126 度	摩擦系数	0.138

品 名	中药配方颗粒复合膜 C	客户名称	江西百神药业股份有限公司
检测日期	2025 年 3 月 27 日	实测总厚度	100-102um
规格	220mm	材料结构	PET12/AL7/PE75-79
起封温度	126 度	摩擦系数	0.139

品 名	中药配方颗粒复合膜 D	客户名称	江西百神药业股份有限公司
检测日期	2025 年 3 月 27 日	实测总厚度	75-77um
规格	100mm	材料结构	PET12/AL7/PE50-53
起封温度	125 度	摩擦系数	0.158

以上数据仅对样品负责！

检测人：曾焰

复核人：

报告日期：2025 年 3 月 27 日

