

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	中大一清颗粒 7.5 克复合膜	检测日期	2025 年 3 月 26 日
批号	2503155	结构	PET12/VMPET12/PE35
客户名称	浙江前进药业有限公司 新力白墨		
内层剥离力	横: 5.03N/15mm 纵: 3.15N/15mm	起封温度 128 度	横: 60.19N/15mm 纵: 58.21N/15mm
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.278 外对外 0.201
印刷膜下机溶残	1.8mg/m2		

产品名称	中大一清颗粒 7.5 克复合膜	检测日期	2025 年 3 月 26 日
批号	2503155	结构	PET12/VMPET12/PE35
客户名称	浙江前进药业有限公司 新东方白墨		
内层剥离力	横: 5.15N/15mm 纵: 4.77N/15mm	起封温度 127 度	横: 53.14N/15mm 纵: 54.45N/15mm
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.290 外对外 0.232
印刷膜下机溶残	0.48mg/m2		

产品名称	中大一清颗粒 7.5 克复合膜	检测日期	2025 年 3 月 26 日
批号	2503155	结构	PET12/VMPET12/PE35
客户名称	浙江前进药业有限公司 丽彩白墨		
内层剥离力	横: 5.56N/15mm 纵: 3.34N/15mm	起封温度 128 度	横: 51.73N/15mm 纵: 56.94N/15mm
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.255 外对外 0.214
印刷膜下机溶残	0.51mg/m2		

批准:

陈建

审核: 陈建

检验:



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

油墨使用综合成本测算表

测算日期	2025.03.20	产品名称	中大一清颗粒7.5克复合膜	批号	2503155
------	------------	------	---------------	----	---------

广东丽彩化工	油墨型号	TP-9210 (蒸煮白墨) (22KG/桶)		单价 (元/kg)	金额 (元)
	油墨重量kg	7.78		17.0000	132.26000
	使用溶剂重量kg	乙酸乙酯	3.110	5.7000	17.72700
		异丙醇	1.244	7.8000	9.70320
		正丙酯	1.866	7.8000	14.55500
	溶剂配比	乙酸乙酯: 异丙醇 : 正丙酯=5:2:3			
	配比后重量kg	17.0			
	原墨粘度 S"	45.00			
	印刷粘度 S"	13.3-13.7			
	承印米数 m	2660			
	膜有效宽度 mm	722			
	印刷面积 m²	1920			
	干墨用量g/m²	4.05			

原材料成本 (元):

174.24520

综合使用成本 (元/m²):

0.09075

新东方油墨	油墨型号	3311NT-M (蒸煮白墨) (22KG/桶)		单价 (元/kg)	金额 (元)
	油墨重量kg	8.25		16.0000	132.0000
	使用溶剂重量kg	乙酸乙酯	4.100	5.7000	23.3700
		异丙醇	1.640	7.8000	12.7920
		正丙酯	2.460	7.8000	19.1880
	溶剂配比	乙酸乙酯: 异丙醇 : 正丙酯=5:2:3			
	配比后重量kg	15.0			
	原墨粘度 S"	45.00			
	印刷粘度 S"	13.3-13.7			
	承印米数 m	2950			
	膜有效宽度 mm	722			
	印刷面积 m²	2130			
	干墨用量g/m²	3.87			

原材料成本 (元):

187.3500

综合使用成本 (元/m²):

0.08796

油墨型号	GP4002 (蒸煮白墨) (22KG/桶)	单价 (元/kg)	金额 (元)
油墨重量kg	8.50	17.5000	148.7500

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

新力 油墨	使用溶剂重量kg	乙酸乙酯	4.250	5.7000	24.2250
		异丙醇	1.700	7.8000	13.2600
		正丙酯	2.550	7.8000	19.8900
	溶剂配比	乙酸乙酯：异丙醇：正丙酯=5:2:3			
	配比后重量kg		17.0		
	原墨粘度 S"		55-60		
	印刷粘度 S"		13.3-13.7		
	承印米数 m		3550		
	膜有效宽度 mm		722		
	印刷面积 m²		2563		
	干墨用量g/m2		3.31		
原材料成本(元)：					206.1250
综合使用成本(元/m²)：					0.08042
丽彩TP-9210(蒸煮白墨)(每公斤使用面积约)：247m²；新东方3311NT-M(蒸煮白墨)(每公斤使用面积约)：258m²；新力GP4002(蒸煮白墨)(每公斤使用面积约)：302m²。					
质量：陈建 2025.03.29 生产：陈建 2025.3.29 工艺：Zongy 3.29					

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备