

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	七丹有机鲜三七原浆异型内袋	检测日期	2025 年 3 月 14 日
批号	DY250207	结构	(哑光油) PET12/AL7/PA15/RCP60
客户名称	云南七丹药业股份有限公司 回天 8769 胶水		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	起封温度 152 度	横: 63.99N/15mm 纵: 56.22N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.148 内对钢 0.191
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
下机样溶残	4.1mg/m2	成品膜溶残	2.9mg/m2


产品名称	七丹有机鲜三七原浆异型内袋	检测日期	2025 年 3 月 14 日
批号	DY250301	结构	(哑光油) PET12/AL7/PA15/RCP60
客户名称	云南七丹药业股份有限公司 新辉 XH-66WY 胶水		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	起封温度 150 度	横: 65.68N/15mm 纵: 67.15N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.139 内对钢 0.187
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
下机样溶残	4.8mg/m2	成品膜溶残	2.8mg/m2

批准:



审核: 

检验: 



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备