

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	仁和米阿卡蒙脱石散复合膜 3g/ 袋 *8 袋 (12010640166)	检测日期	2025 年 4 月 3 日
批号	2503179	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 现行 AL		
内层剥离力	横: 6.60N/15mm 纵: 5.47N/15mm	起封温度 128 度	横: 41.60N/15mm 纵: 39.15N/15mm
摩擦系数	内对内 0.165 外对外 0.133	针孔数	40 个/平
透湿	0.25 g/(m ² · 24h)	透氧	0.18 cm ³ /(m ² · 24h · 0.1MPa)

产品名称	仁和米阿卡蒙脱石散复合膜 3g/ 袋 *8 袋 (12010640166)	检测日期	2025 年 4 月 3 日
批号	2503179	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 丰源 AL		
内层剥离力	横: 7.54N/15mm 纵: 5.91N/15mm	起封温度 129 度	横: 46.26N/15mm 纵: 43.31N/15mm
摩擦系数	内对内 0.143 外对外 0.119	针孔数	30 个/平
透湿	0.19 g/(m ² · 24h)	透氧	0.14 cm ³ /(m ² · 24h · 0.1MPa)

批准:



审核: 



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备