

产品测试报告单

JSD-04-01

样品名称规格 TJ-PE-DY（加硬） 740mm*50 μ m 批 号 582-250407

生产日期 2025.4.9 班 次 乙 20#

抽样地点 仓 库 抽样方式 取 样

温 度 23℃ 测试时间 2025.4.9

检验依据 客户标准

测 试 项 目	单 位	标准要求	实测数据	结论
拉伸强度（纵向）	MPa	≥17	36.40	合格
拉伸强度（横向）	MPa	≥17	27.22	合格
断裂伸长率（纵向）	%	≥350	936	合格
断裂伸长率（横向）	%	≥350	1212	合格
直角撕裂强度（纵向）	N/mm	／	／	／
直角撕裂强度（横向）	N/mm	／	／	／
雾 度	%	／	／	／
平均厚度	μ m	±8%	50.2	合格
膜卷上宽度	mm	+1~+3	742	合格
表面张力	mN/m	≥38	42	合格
电晕面摩擦系数		／	0.378	／
非电晕面摩擦系数		0.15~0.22	0.154	合格
热封温度	℃	≤115	113	合格
热封强度	N/15mm		5.85	合格
备注	低温自动包 PE			

测试员：张国保

审核：



Handwritten signature in blue ink.