

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	汉达 HD-AL8588 胶水蒸煮膜 试样	检测日期	2025 年 4 月 12 日
批号	DY250332	结构	(哑光油) PET12/AL7/PA15/RCP60
客户名称	内部打样 汉达 HD-AL8588 胶水		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	起封温度 160 度	横: 57.17N/15mm 纵: 46.43N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.152 内对钢 0.155
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
第一次溶残	3.6mg/m ²	第二次溶残	3.5mg/m ²

批准: 陈

审核: 陈



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备