

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	多维果蔬特膳饮内层(双列机) 2503	检测日期	2025年5月7日
批号	2504270	结构	PET12/AL7/PA15/RCPP60 4E10
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司		4E10 RCP60 123度
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	起封温度 143 度	横: 34.96N/15mm 纵: 45.35N/15mm
摩擦系数	内对内 0.142 内对钢 0.147		


产品名称	多维果蔬特膳饮内层(单列机) 2503	检测日期	2025年5月7日
批号	2504271	结构	PET12/AL7/PA15/RCPP60 航塑
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司		航塑 RCP60 航膜 130度
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	起封温度 150 度	横: 66.36N/15mm 纵: 60.62N/15mm
摩擦系数	内对内 0.149 内对钢 0.121		

产品名称	多维果蔬特膳饮内层(单列机) 2503	检测日期	2025年5月7日
批号	2504271	结构	PET12/AL7/PA15/RCPP60 欣荣
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司		欣荣 RCP60 欣膜 124度
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	起封温度 145 度	横: 54.42N/15mm 纵: 62.32N/15mm
摩擦系数	内对内 0.132 内对钢 0.165		

批准:

审核:

检验:



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备