

品 名	癰清胶囊复合膜 生产厂家: 基顺隆	客户名称	贵州远程制药有限责任公司
检测日期	2025 年 6 月 3 日	实测厚度	78-82um
规格	185mm	材料结构	PET12/AL7/PE55-57
起封温度	127 度	摩擦系数	0.178

以上结构仅供参考!
以上数据仅对样品负责!

检测人: 曾焰

复核人: 陈军

报告日期: 2025 年 6 月 3 日

