

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	“乐邦”广东计生委复合膜	检测日期	2025 年 5 月 13 日
批号	2504177	结构	PET12/AL7/PE60 华龙
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
内层剥离力	横: 3.20N/15mm 纵: 3.28N/15mm	起封温度 123 度	横: 46.73N/15mm 纵: 43.55N/15mm
摩擦系数	内对内 0.161 外对外 0.165		

产品名称	“乐邦”广东计生委复合膜	检测日期	2025 年 5 月 13 日
批号	2504232	结构	PET12/AL7/PE60 科雅
客户名称	湖南云阳乳胶科技实业有限公司		
内层剥离力	横: 5.05N/15mm 纵: 5.41N/15mm	起封温度 129 度	横: 48.23N/15mm 纵: 46.00N/15mm
摩擦系数	内对内 0.168 外对外 0.144		

批准:

陈建

审核:

李向

检验:



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备