



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

产生批号：打样

客户：YYF			规格：消光PE 50*820MM						
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法	
宽度（mm）			820	+3	822			GB/T 6673-2001	
厚度（um）			50	±5%	50			GB/T 6672-2001	
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008	
杂质			无	无	/				
润湿张力mN/m			38	≥38	41			GB/T 14216-2008	
摩擦系数			0.12-0.18	动：0.13	静：0.13			GB/T 10006-1988	
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		20			GB/T 1040.3-2006	
	横向	Mpa	≥12		17				
断裂伸长率	纵向%		≥200		470				
	横向%		≥300		510				
热封	温度			93	95	97	99	Pression 0.3Mpa. TinelS	
	N		≥2.8	6.5	7	7	7		
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 									
备 注：		电晕面（内）							
检验结论：		合格							

检验员：李桂霞

日期：2025-6-13

审 核：肖平

公司印章：

