



东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

产生批号：2025060888

客户：YYF		规格：超低温自动包 60*860MM														
检验项目	标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法										
宽度 (mm)	860	+3	862			GB/T 6673-2001										
厚度 (um)	60	±5%	60			GB/T 6672-2001										
晶点	无	无	/			GB/T 4456-2008										
杂质	无	无	/													
润湿张力mN/m	38	≥38	41			GB/T 14216-2008										
摩擦系数	0.12-0.25	动：0.26	静：0.26			GB/T 10006-1988										
拉伸强度	纵向 Mpa	≥12	13			GB/T 1040.3-2006										
	横向 Mpa	≥12	14													
断裂伸长率	纵向%	≥200	350													
	横向%	≥300	349													
热封	温度		88	90	92	94	Pression 0.3Mpa. TinelS									
	N	≥2.8	6.5	7.5	7.5	7.5										
<p>热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非)上下各垫一层PET薄膜</p> <table border="1"><caption>热封曲线图数据</caption><thead><tr><th>温度 (°C)</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr></thead><tbody><tr><td>88</td><td>6.5</td></tr><tr><td>90</td><td>7.5</td></tr><tr><td>92</td><td>7.5</td></tr><tr><td>94</td><td>7.5</td></tr></tbody></table>							温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)	88	6.5	90	7.5	92	7.5	94	7.5
温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)															
88	6.5															
90	7.5															
92	7.5															
94	7.5															
备 注:	电晕面 (内)															
检验结论:	合格															

检验员：李桂霞

日期：2025-7-1

审 核：肖平

公司印章：



