

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	欧美 9350 胶水蒸煮膜试样	检测日期	2025 年 4 月 12 日
批号	DY250333	结构	PET12/AL7/PE70 易揭
客户名称	内部打样		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	溶残	1.6mg/m2
7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.452 内对钢 0.287

产品名称	易得邦 AL3699 胶水蒸煮膜试样	检测日期	2025 年 4 月 12 日
批号	DY250334	结构	PET12/AL7/PE70 易揭
客户名称	内部打样		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	溶残	0.9mg/m2
7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.444 内对钢 0.265

批准:



审核:





来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备